



Čirá fólie 17 C pomáhá zabezpečit vaše okna tím, že zajistí, aby se sklo nerozbilo, zůstalo průhledné a zachovalo si celkovou integritu v případě nárazu, výbuchu nebo požáru. Ideálně se hodí k zakrytí velkých prosklených ploch a splňuje požadavky evropské normy EN 13541 -ER1.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

10 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti



Skladování Od -5°C Do +40°C

3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



Norma EN 13541

ER1



Dostupné Šířky

152cm

Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání pro trvanlivost a snadnou údržbu při mytí oken.
2. 100μ vysoce opticky kvalitní polyester
3. Lepicí vrstva
4. 100μ vysoce opticky kvalitní polyester
5. Nepermanentní lepidlo PS
6. 100μ vysoce opticky kvalitní polyester
7. Lepicí vrstva
8. 100μ vysoce opticky kvalitní polyester
9. Zesílené PS lepidlo, které podporuje pružnost fólie v případě nárazu a polymeruje se sklem během 30 dnů.
10. Ochranná uvolňovací vložka, po instalaci na jedno použití

Pokyny Pro Údržbu

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Fólii nečistěte po dobu nejméně 1 měsíce a neaplikujte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	86%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	12%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	12%
Celková Odražená Sluneční Energie	20%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	21%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	10%
Absorpce Sluneční Energie	9%
Přenos Sluneční Energie	81%
Snížení Oslnění Sluncem	16%
Hodnota G	0.80
Hodnota U	5.7
Stínící Součinitel	0.9
Typ Instalace	Vnitřní
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	485μ
Barva Zvenku	TRANSPARENTNÍ

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Poradenství platí pro skleněnou plochu do 2,5 m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.