



The specific composition of different metal alloys in the NS 50 dB29 film significantly limits the passage of waves at all frequencies and provides a certain degree of sun protection to your windows.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

10 roky
Viz Upozornění „Nové Záruky
Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti



Skladování Od -5°C Do +40°C
3 roky



**Vyhovuje Směrnici Rohs
Reach**

Respektováno



Dostupné Šířky
152cm

Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film. _To prevent a possible oxidation of the metal alloys, it is mandatory to use our sealing varnish (reference number 0771) on the corners of the film, after installation._

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	50%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	29%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	28%
Celková Odražená Sluneční Energie	68%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	64%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	47%
Absorpce Sluneční Energie	23%
Přenos Sluneční Energie	30%
Snížení Oslnění Sluncem	54%
Hodnota G	0.36
Hodnota U	4.9
Odražené Infračervené Záření (760-2500 Nm)	81%
Stínící Součinitel	0.4
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	80µ
Barva Zvenku	CHAMPAGNE

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.