



Fólie Mat Acid poskytují ochranu před zvědavými a zvědavými pohledy. Jsou plně opalescentní, ale stále umožňují průchod přirozeného světla. Printable on any type of machine.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

5 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky
 Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti M1



Skladování Od -5°C Do +40°C
 3 roky



**Vyhovuje Směrnici Rohs
 Reach**
 Respektováno



Dostupné Šířky
 152cm

Konstrukce

1. 80μ polymerní PVC
2. Polo-permanentní lepidlo, umožňující odplynění vlastního povrchu a omezující přenos lepidla během odstraňování
3. Papírová odnímatelná vložka umožňující digitální řezání

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	>25%
Propustnost Viditelného Světla	45%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	20%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	20%
Celková Odražená Sluneční Energie	30%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	30%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	19%
Absorpce Sluneční Energie	14%
Přenos Sluneční Energie	67%
Snížení Oslnění Sluncem	56%
Hodnota G	0.71
Hodnota U	5.6
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	50 metry m
Kompozice Fólie	PVC
Tloušťka	80μ
Barva Zvenku	FROSTED

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.