



Fólie Azur 80 XC velmi účinně snižují teplotu vznikající v důsledku slunečního svitu a při tom umožňují prostup části přirozeného světla. Poskytují ochranu před oslněním sluncem a vnějšímu vzhledu budov propůjčují také barvu a nádech originality.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®
 až 3 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky
 Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti
 M1



Skladování Od -5°C Do +40°C
 3 roky



**Vyhovuje Směrnici Rohs
 Reach**
 Respektováno



Dostupné Šířky
 152cm

Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přílnavé lepidlo
4. Barvený polyester bez optického zkreslení
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	15%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	18%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	62%
Celková Odražená Sluneční Energie	79%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	84%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	35%
Absorpce Sluneční Energie	55%
Přenos Sluneční Energie	10%
Snížení Oslnění Sluncem	84%
Hodnota G	0.24
Hodnota U	5.13
Stínicí Součinitel	0.2
Typ Instalace	Exteriér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	50μ
Barva Zvenku	BLUE

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	!
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	!
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	!
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✗
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.