



Fólie Bronze 80 C velmi účinně snižují teplotu vznikající v důsledku slunečního svitu a při tom umožňují prostup většiny přirozeného světla. Pomáhají chránit před oslněním sluncem a vnějšímu vzhledu budov propůjčují také barvu a nádech originality.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®
 10 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti
 M1



Skladování Od -5°C Do +40°C
 3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach
 Respektováno



Dostupné Šířky
 152cm

Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přínavné lepidlo
4. Barvený polyester bez optického zkreslení
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	12%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	18%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	55%
Celková Odražená Sluneční Energie	76%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	72%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	34%
Absorpce Sluneční Energie	57%
Přenos Sluneční Energie	9%
Snížení Oslnění Sluncem	91%
Hodnota G	0.23
Hodnota U	5.1
Stínící Součinitel	0.2
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	50μ
Barva Zvenku	BRONZE

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✗
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✗
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✗
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✗
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	!
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✗
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✗
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✗

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.