



Vysoce technologická okenní fólie, velmi průhledná a bez kovů, která díky vylepšené konstrukci zabraňuje rušení elektrických zařízení a zároveň poskytuje vysokou úroveň infračervené ochrany. Poskytuje také nejlepší záruku ve své třídě, a to až 10 let. [Stáhněte si prodejní list]
 (https://cms.solarscreen.eu/uploads/clarity_333_xc_commercial_brochure_EN_ab596b172f.pdf)

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®
 až 10 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti



Skladování Od -5°C Do +40°C
 3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach
 Respektováno



Dostupné Šířky
 152cm

Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání pro trvanlivost a snadnou údržbu při mytí oken.
2. Více vrstev PET odrážejících infračervené záření
3. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
4. Ochranná uvolňovací vložka, po instalaci na jedno použití

Pokyny Pro Údržbu

Mýdlovým roztokem, nečistěte alespoň 1 měsíc a na fólii neaplikujte samolepky ani jiná lepidla.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	<1%
Propustnost Viditelného Světla	73%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	10%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	10%
Celková Odražená Sluneční Energie	57%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	60%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	22%
Absorpce Sluneční Energie	35%
Přenos Sluneční Energie	43%
Snížení Oslnění Sluncem	29%
Hodnota G	0,49
Hodnota U	5,08
Odražené Infračervené Záření (760-2500 Nm)	97%
Stínící Součinitel	0.6
Typ Instalace	Exteriér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	75μ
Barva Zvenku	NEUTRÁLNÍ

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Odhad vychází z povrchu skla do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.