



Fólie Copper 80 C velmi účinně snižují teplotu vznikající v důsledku slunečního svitu a při tom umožňují prostup většiny přirozeného světla. Fólie poskytuje ochranu před oslněním sluncem a vnějšímu vzhledu budov propůjčuje také barvu a nádech originality.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®
 10 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky
 Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti
 M1



Skladování Od -5°C Do +40°C
 3 roky



**Vyhovuje Směrnici Rohs
 Reach**
 Respektováno



Dostupné Šířky
 152cm

Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	20%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	36%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	36%
Celková Odražená Sluneční Energie	77%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	72%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	45%
Absorpce Sluneční Energie	42%
Přenos Sluneční Energie	13%
Snížení Oslnění Sluncem	79%
Hodnota G	0.22
Hodnota U	5.1
Stínicí Součinitel	0.2
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	60μ
Barva Zvenku	COPPER

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	!
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✗
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✗
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✗

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.