



Fólie Steel 50 C velmi účinně snižují teplotu vznikající v důsledku slunečního svitu a při tom umožňují prostup části přirozeného světla. Díky neutrálnímu odstínu poskytují diskrétní řešení omezení tepla vznikajícího v důsledku slunečního záření.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®
 10 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti
 M1



Skladování Od -5°C Do +40°C
 3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach
 Respektováno



Dostupné Šířky
 152cm 183cm

Konstrukce

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Barvený polyester bez optického zkreslení, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přílnavé lepidlo
4. Barvený polyester bez optického zkreslení
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	49%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	14%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	12%
Celková Odražená Sluneční Energie	42%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	40%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	13%
Absorpce Sluneční Energie	43%
Přenos Sluneční Energie	44%
Snížení Oslnění Sluncem	46%
Hodnota G	0.59
Hodnota U	5.7
Stínicí Součinitel	0.6
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	60μ
Barva Zvenku	NEUTRAL

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	!
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✗
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✗
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✗

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.